

FEDERBANDSTAHL LAGERPROGRAMM

Die Werkstoffe sind in folgenden Festigkeiten vorrätig:

A (weich): 600 N/mm²

B (hart): 1600 bis 1800 N/mm²

C (rostfrei): 1500 bis 1700 N/mm²

Werkstoff A (weich) sollte vor dem Einsatz wie folgt gehärtet werden:

1) 5 Minuten glühen bei 820°C

2) Abschrecken in Öl

3) Eine Stunde anlassen bei 400 °C für RC 48 oder Festigkeit von 1630 N/mm²

4) Abkühlung an der Luft



Gerichtet in Längen von 1000 mm			A (weich)		B (hart)		C (rostfrei)	
Abmessung Stärke x Breite x 1000 mm			MK75 G+LG W-Nr. 1.1248		MK75 H+AP W-Nr. 1.1248		X10CrNi188 W-Nr. 1.4310	
			Bestell- nummer	Preis- gruppe	Bestell- nummer	Preis- gruppe	Bestell- nummer	Preis- gruppe
0,2	x	5	24002	PA	24102	PA	24202	PB
	x	10	24004	PA	24104	PA	24204	PB
	x	15	24006	PA	24106	PA	24206	PC
	x	20	24008	PA	24108	PB	24208	PC
	x	30	24010	PB	24110	PB	24210	PD
0,3	x	5	24012	PA	24112	PA	24212	PB
	x	10	24014	PA	24114	PA	24214	PC
	x	15	24016	PA	24116	PB	24216	PC
	x	20	24018	PB	24118	PB	24218	PD
	x	30	24020	PC	24120	PC	24220	PF
0,4	x	10	24022	PA	24122	PB	24222	PC
	x	15	24024	PB	24124	PB	24224	PD
	x	20	24026	PC	24126	PC	24226	PF
	x	30	24028	PC	24128	PD	24228	PG
	x	40	24030	PC	24130	PE	24230	PJ
0,5	x	10	24032	PA	24132	PB	24232	PD
	x	15	24034	PB	24134	PC	24234	PE
	x	20	24036	PC	24136	PC	24236	PF
	x	30	24038	PC	24138	PD	24238	PH
	x	40	24040	PD	24140	PE	24240	PK

FEDERBANDSTAHL LAGERPROGRAMM

Gerichtet in Längen von 1000 mm		A (weich)		B (hart)		C (rostfrei)	
Abmessung Stärke x Breite x 1000 mm		MK75 G+LG W-Nr. 1.1248		MK75 H+AP W-Nr. 1.1248		X10CrNi188 W-Nr. 1.4310	
		Bestell- nummer	Preis- gruppe	Bestell- nummer	Preis- gruppe	Bestell- nummer	Preis- gruppe
0,8	x 10	24042	PB	24142	PC	24242	PF
	x 15	24044	PC	24144	PD	24244	PG
	x 20	24046	PC	24146	PD	24246	PJ
	x 30	24048	PE	24148	PH	24248	PM
	x 40	24050	PF	24150	PK	24250	PP
1,0	x 10	24052	PC	24152	PD	24252	PG
	x 15	24054	PC	24154	PD	24254	PH
	x 20	24056	PD	24156	PF	24256	PK
	x 30	24058	PE	24158	PK	24258	PN
	x 40	24060	PH	24160	PN	24260	PQ
	x 50	24062	PL	24162	PS	24262	PT
1,25	x 10	24064	PC	24164	PD	24264	PJ
	x 20	24066	PE	24166	PH	24266	PL
	x 30	24068	PH	24168	PM	24268	PQ
	x 40	24070	PL	24170	PQ	24270	PU
	x 50	24072	PP	24172	PW	24272	PX
1,5	x 10	24074	PC	24174	PD	24274	PJ
	x 20	24076	PF	24176	PJ	24276	PN
	x 30	24078	PK	24178	PQ	24278	PS
	x 40	24080	PN	24180	PU	24280	PW
	x 50	24082	PO	24182	PX	24282	PY
2,0	x 20	24084	PK	24184	PP	24284	PR
	x 30	24086	PN	24186	PU	24286	PW
	x 40	24088	PT	24188	PX	24288	PY
	x 50	24090	PV	24190	PY	24290	PZ

GUTEKUNST STAHLVERFORMUNG KG

Siemensstraße 11
D-72285 Pfalzgrafenweiler
Telefon (+49) 0 74 45/85 16-11
Telefax (+49) 0 74 45/85 16-33
vertrieb@gutekunst-kg.de